bricmate®

J Jura Select White Honed Granitkeramik

Produktbeskrivning
Jura Select White Honed är en vackert slipad granitkeramik inspirerad av den klassiska Jurakalkstenen. Ytan är sidenmatt med en harmonisk variation i mönster och ton samt är rik på fosilliknande naturtrogna detaljer. Stenen som bildades under juraperioden bryts främst i kalkstensbrott kring Bayern och har genom tidens gång använts i otaliga byggnader, statyer och andra arkitektoniska verk över hela Europa. Känd för sina subtila fossiler, vackra ådringar och naturliga variationer, har denna elegans nu tolkats för moderna miljöer i ultrakompakt granitkeramik.

3D.Fit – Serie Jura Select är tillverkad med den senaste 3D.Fit-teknologin, vilket skapar en realistisk relief där detaljer i mönster & färgnyanser känns vid beröring och syns i ljusspel över ytan.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Tjocklek (mm)	m²/box	st/box	kg/box	Nätstorlek (mm)
J612 JURA SELECT WHITE HONED	39720	598x1198	9	1.44	2	30	-
J66 JURA SELECT WHITE HONED	39721	598x598	9	1.08	3	22	-
J36 JURA SELECT WHITE HONED	39722	298x598	9	1.08	6	23	-
J33 JURA SELECT WHITE HONED	39723	298x298	9	0.8	9	17	-
J1515 JURA SELECT WHITE HONED	39724	148x148	9	0.52	24	11	-

Egenskaper

Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %: Ja
Rektifierad/kantskuren: Ja
Kemikalieresistent: Ja
Modulanpassad: Ja
Halkdämpningsklassificering R-klass*: -
Halkdämpning ABC-klass*: -
Brandklassning: a1fl/a1

- *VIKTIGT! Vid leverans - Tillse att en **mottagningskontroll** utförs direkt! Kontrollera materialet avseende, mängd, modell, kulör och storlek etc. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser till er återförsäljare! Eventuella transportskador anmäls till chauffören.*
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2 TE S1
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.
- Bearbetning. Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik. Håltagning utförs med diamantborr maskinellt. Ytterhörn gersågas med fördel 45 grader. Använd ex. diamantkap -fräs, -slipskivor/-pads till vinkelslip.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn **alltid** materialet **före** montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Shade/Tono. Likt målarfärg, textil så förekommer viss nyans och storleksskillnad mellan produktioner. Bricmates kartonger är märkta med Shade/tono-nummer, som bör sparas & uppges vid eventuell komplettering
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
- Förslag på kantlist: Tebo Stone → 401

Förslag på fogfärg

(OBS! Godkänn innan fogning - Fog väljs helst i harmonierande kulör med aktuell platta):

- PCI - 44 Topas
- ARDEX - Jasmin
- WEBER - Smoke
- KIILTO - Grey White
- MIRA - 115
- SCHÖNOX - Sandstone 49
- MAPEI - 130
- LIP - Pärlvit
- SOPRO - Ljusbeige 29
- KERAKOLL - 76

bricmate®

Skötselråd

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik:
Grundrengöring / Byggstädning:
Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ ”klinkerrent”, som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen,
Bricmate rekommenderar ”FILA Deterdek” från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksam mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc.
Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Daglig rengöring:
För dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller ”Ättikksspray”, Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!
”Ättikksspray”: Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.
På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ ”Allrent”. Bricmate rekommenderar ”FILA Cleaner” som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:
Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.
FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts
Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhällar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.
Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.
Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.
Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.