



D Stig Lindberg

Granitkeramik

Stig Lindberg är en av Sveriges mest älskade formgivare och kallas ibland "mannen som designade folkhemmet". Bricmate har i samarbete med NOTE designstudio valt ut och uppdaterat fyra av Stig Lindbergs mönster.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Tjocklek (mm)	m ² /box	st/box	kg/box	Nätstorlek (mm)
STIG LINDBERG FILIGRAN BROWN	35601	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG FILIGRAN YELLOW	35701	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG FILIGRAN BLUE	35801	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG DOT BROWN	35602	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG DOT YELLOW	35702	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG DOT BLUE	35802	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG RAILING BROWN	35603	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG RAILING YELLOW	35703	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG RAILING BLUE	35803	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG LATTICE BROWN	35604	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG LATTICE YELLOW	35704	148x148	8	0.55	25	4	-
STIG LINDBERG LATTICE BLUE	35804	148x148	8	0.55	25	4	-

Egenskaper

Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %: Ja
 Rektifierad/kantskuren: Nej
 Kemikalieresistent: Ja
 Modulanpassad: Ja
 Halkdämpningsklassificering R-klass*: R9
 Halkdämpning ABC-klass*: -

Installation

- **VIKTIGT!** Vid leverans - Tills se att en **mottagningskontroll** utförs direkt! Kontrollera materialet avseende, mängd, modell, kulör och storlek etc. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser till er återförsäljare! Eventuella transportskador anmäls till chauffören.
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas på vägg. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.
- Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
- Ytterhörn gersågas med fördel med diamantkap -fräs eller -slipskivor.
- Kanter och hörn kan bearbetas, avrundas och formas enkelt med diamantslipskiva och polerpad i vinkelslip.
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer kan förekomma, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej

Skötselråd

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik:

Grundrengöring / Byggstädning:

Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ "klinkerrent", som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen, Bricmate rekommenderar "FILA Deterdek" från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksamt mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc. Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Daglig rengöring:

För dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller "Ättiksspray", Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!

"Ättiksspray": Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.

På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ "Allrent". Bricmate rekommenderar "FILA Cleaner" som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:

Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.

FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts

Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lätmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhållar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.