



J Norrvange Beige Granitkeramik

Bricmate J Norrvange Beige är en granitkeramik i varm jordnära kulör med matt yta. Mycket naturtrogen, detaljerad och rik på variation med fossiliknande och naturliga detaljer. Inspirerad av den gotländska kalkstenen.

I serien finns plattor för golv och vägg inomhus och utomhus samt som bänkskivor som måttanpassas efter behov.

| Art Namn | Art nr | Storlek (mm) | Tjocklek (mm) | m ² /box | st/box | kg/box | Nätstorlek (mm) |
|--|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------|-----------------|
| J612 NORRVANGE BEIGE | 36510 | 598x1198 | 9 | 0.72 | 1 | 15 | - |
| J66 NORRVANGE BEIGE | 36501 | 598x598 | 9 | 1.08 | 3 | 23 | - |
| J36 NORRVANGE BEIGE | 36502 | 298x598 | 9 | 1.08 | 6 | 23 | - |
| J36 NORRVANGE BEIGE R11 | 36511 | 298x598 | 9 | 1.08 | 6 | 23 | - |
| J33 NORRVANGE BEIGE | 36503 | 298x298 | 9 | 0.54 | 6 | 12 | - |
| J1515 NORRVANGE BEIGE | 36514 | 147x147 | 9 | 0.99 | 44 | 22 | - |
| J0505 NORRVANGE BEIGE | 36505 | 48x48 | 9 | 0.99 | 11 | 20 | 300x300 |
| J SKIRTING NORRVANGE BEIGE | 36509 | 48x598 | 9 | 0.23 | 5 | 3 | - |
| J CHEVRON NORRVANGE BEIGE LEFT + RIGHT | 36512 | 98x250 | 9 | 0,50 | 20 | 8 | - |

Egenskaper

Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %: Ja
Rektifierad/kantskuren: Ja
Kemikalieresistent: Ja
Modulanpassad: Ja
Halkdämpningsklassificering R-klass*: R9
Halkdämpning ABC-klass*: A

Installation

- **Serie Norrvange har en mycket stor mönsterbild. Plattorna är variationsrika och har flera karaktäristiska mönsterdetaljer som ska spridas ut och roteras under läggningen för bästa resultat. Öppna flera kartonger och blanda vid sättning.**
- Rekommenderad fogfärg ARDEX Cement Grey
- *R11 - Är en halkskyddad yta för applikationer där större friktion krävs
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2 TE S1
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas på vägg. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med diamantklinga anpassad för granitkeramik
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd 2 mm.

Skötselråd

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik:

Grundrengöring / Byggstädning:

Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ "klinkerrent", som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen, Bricmate rekommenderar "FILA Deterdek" från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksamt mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc. Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Daglig rengöring:

För dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller "Ättiksspray", Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!

"Ättiksspray": Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.

På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ "Allrent". Bricmate rekommenderar "FILA Cleaner" som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:

Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.

FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts

Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lätmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhållar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Sköj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.