



M Grey Fleury Honed Granitkeramik

M Grey Fleury Honed har en sammetslen yta och varierar likt marmor i mönster och nyans. Inspirerad av den italienska marmorn Fiore di Bosco som utmärker sig med en vacker ådring och sina livfulla vener.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Tjocklek (mm)	m ² /box	st/box	kg/box	Nätstorlek (mm)
M66 GREY FLEURY HONED	37201	595x595	9	1.08	3	24	-
M36 GREY FLEURY HONED	37206	296x595	9	1.26	7	25	-
M33 GREY FLEURY HONED	37203	296x296	9	1.08	12	27	-
M1515 GREY FLEURY HONED	37204	147x147	9	0.63	28	22	-
M0505 GREY FLEURY HONED	37205	48x48	9	0.9	10	19	296x296

Egenskaper

Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %: Ja
 Rektifierad/kantskuren: Ja
 Kemikalieresistent: Ja
 Modulanpassad: Ja
 Halkdämpningsklassificering R-klass*: -
 Halkdämpning ABC-klass*: -

Installation

- **VIKTIGT!** Vid leverans - Tillse att en **mottagningskontroll** utförs direkt! Kontrollera materialet avseende, mängd, modell, kulör och storlek etc. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser till er återförsäljare! Eventuella transportskador anmäls till chauffören.
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2 TE S1
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.
- Bearbetning. Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik. Håltagning utförs med diamantbör maskinellt. Ytterhörn gersågas med fördel 45 grader. Använd ex. diamantkap -fräs, -slipskivor/-pads till vinkelslip.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn **alltid** materialet **före** montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Shade/Tono. Likt målarfärg, textil så förekommer viss nyans och storleksskillnad mellan produktioner. Bricmates kartonger är märkta med Shade/tono-nummer, som bör sparas & uppges vid eventuell komplettering
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
- Förslag på fogfärg (OBS! Godkänn innan fogning - Fog väljs helst i harmoniserande kulör med aktuell platta):
 - ARDEX - Stone
 - KILTO - Medium Grey
 - MAPEI - Grigio Cemento/ Cement grey 113
 - MIRA - 121
 - SCHÖNOX - Platinum Grey
 - SOPRO - Grå 15
 - WEBER - Medium grey
 - LIP - Manhattan

Honedytan är sidenmatt och uppnås genom att de keramiska plattorna slipas och poleras med samma tillvägagångssätt som används vid behandling av natursten. Sliprondeller, med mycket hög finkornighet, bearbetar ytan till önskad glans uppnås. Detta gör att dessa plattor får ett extra färgdjup och en mycket naturtrogen yta.

Dessa plattor kan användas i badrum på golv och vägg i hemmamiljö såväl som på väggar i offentliga rum. För golv som kräver en mer halkskyddad yta eller ska sitta i en miljö med kraftigt slitage rekommenderas att en platta med matt yta i samma serie används.

Observera att plattorna är maskinellt polerade för att uppnå denna karaktäristiska ytan. Likt natursten med samma behandling kan därför plattorna ha synliga tecken från poleringen. Dessa syns inte från normalt betraktiningsavstånd, men kan vara synliga i nära beskådning.

Dessa tecken är ofrånkomliga och tillhör den naturliga karaktären hos plattorna.

Skötselråd

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik:

Grundrengöring / Byggstädning:

Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ "klinkerrent", som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen, Bricmate rekommenderar "FILA Deterdek" från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksamt mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc. Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Daglig rengöring:

För dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller "Ättiksspray", Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!

"Ättiksspray": Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.

På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ "Allrent". Bricmate rekommenderar "FILA Cleaner" som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:

Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.

FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts

Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lätmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhållar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.

Maskinöljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.