



## Runö Warm Grey Granitkeramik

### Produktbeskrivning

Runö Warm Grey (*Runö Grey*) är en varmgrå granitkeramik med kalkstensutseende i matt yta. Runö är mycket naturtrogen med fossiliknande detaljer och vackert varierande tonskillnader mellan plattorna.

Runö är en serie som fångar kalkstenens tidlösa charm, med en autentisk design och matt finish. Serien finns i tre färgtoner och är inspirerad av den kalksten som brutits i generationer längs det kalkstensbälte som sträcker sig från Öland, under Östersjön genom de gamla svenska bosättningarna på Estlands öar till fastlandet.

Serie Runö är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Tjocklek (mm)	m <sup>2</sup> /box	st/box	kg/box	Nätstorlek (mm)
J612 RUNÖ WARM GREY	39110	595x1195	9	1.44	2	30	-
J66 RUNÖ WARM GREY	39101	595x595	9	1.08	3	24	-
J36 RUNÖ WARM GREY	39102	296x595	9	1.26	7	24	-
J33 RUNÖ WARM GREY	39103	296x296	9	1.08	12	23	-
J1515 RUNÖ WARM GREY	39114	147x147	9	0.63	28	13	-
J0505 RUNÖ WARM GREY	39105	47x47	9	0.9	10	17	300x300
J SKIRTING RUNÖ WARM GREY	39109	72x595	9	-	10	6	-
J073 RUNÖ WARM GREY	39116	296x73	9	1,05	50	-	-

### Egenskaper

Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %: Ja

Rektifierad/kantskuren: Ja

Kemikalieresistent: Ja

Modulanpassad: Ja

Halkdämpningsklassificering R-klass\*: R10

Halkdämpning ABC-klass\*: B

Brandklassning: A1FL/A1

- **VIKTIGT!** Vid leverans - Tills se att en **mottagningskontroll** utförs direkt! Kontrollera materialet avseende, mängd, modell, kulör och storlek etc. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser till er återförsäljare! Eventuella transportskador anmäls till chauffören.
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2 TE S1
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.
- Bearbetning. Kapning utförs med diamanthögla & kakelskärare anpassad för granitkeramik. Hålltagning utförs med diamanthögla maskinellt. Ytterhörn gersågas med fördel 45 grader. Använd ex. diamanthögla -fräs, -slipskivor/-pads till vinkelslip.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn **alltid** materialet **före** montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Shade/Tono. Likt målarfärg, textil så förekommer viss nyans och storleksskillnad mellan produktioner. Bricmates kartonger är märkta med Shade/tono-nummer, som bör sparas & uppges vid eventuell komplettering
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
- Förslag på kantlist: Tebo Stone → 411

## Förslag på fogfärg

(OBS! Godkänn innan fogning - Fog väljs helst i harmonierande kulör med aktuell platta):

- ARDEX - Cement Grey
- KIILTO - 41 Medium Grey
- MAPEI - 133 Sand
- MIRA - 120
- SCHÖNOX - Sand Grey
- SOPRO - 18 Sandgrå
- WEBER - 17 Medium Grey
- LIP - Grå

## Skötselråd

### Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik:

Grundrengöring / Byggstädning:

Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ "klinkerrent", som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen, Bricmate rekommenderar "FILA Deterdek" från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksam mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc. Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

### Daglig rengöring:

För dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller "Ättiksspray", Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!

"Ättiksspray": Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.

På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ "Allrent". Bricmate rekommenderar "FILA Cleaner" som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

### Fläckborttagning:

Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.

FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts

Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

### Exempelfläckar:

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhållar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, acetone, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.