



Serie M Grey Fleury Honed Granitkeramik

M Glanshammar Honed är en torrpessad, semipolerad, rektifierad/rakskuren och modulanpassad granitkeramik för golv och vägg inom- och utomhus. Variationer och nyansskillnader i plattan förekommer.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
M66	37201	595X595	24	1,08	9	-
M36	37206	296X595	25	1,26	9	-
M33	37203	296X296	27	1,08	9	-
M1515	37204	147X147	22	0,63	9	-
M0505	37205	48X48	19	0,9	9	296X296

Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering* NPD
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulanpassad

Installation

- Rekommenderad fogfärg ARDEX Stone Grey
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas på vägg. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max $\frac{3}{4}$ -förband.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik.
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
- Ytterhörn gersågas med fördel med diamantkap -fräs eller -slipskivor. Kanter och hörn kan bearbetas, avrundas och formas enkelt med diamantslipskiva och polerpad i vinkelslip
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer kan förekomma, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej

Skötselråd

Efter fogning:

Rengör ytan grundligt efter installation för att avlägsna fogrester, byggdamm odyl. Använd ett ph-surt rengöringsmedel mot organisk smuts & fläckar (t ex Fila Deterdek).

Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett ph-neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Svåra fläckar av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att J-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

****Halkdämpningsklassificering:**

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.