



## Serie J Norrvange Ivory Granitkeramik

J Norrvange Ivory är en torrpressad, rektifierad/rakskuren och modulanpassad granitkeramik för golv och vägg inom- och utomhus. Granitkeramik är ett optimalt val vid beläggning i offentlig miljö med tung trafik såväl som i hemmamiljö. J Norrvange Beige varierar i nyans och mönster vilket ger en levande kalkstens känsla.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
J612	36810	598X1198	15	0,72	9	-
J66	36801	598X598	23	1,08	9	-
J36	36802	298X598	23	1,08	9	-
J36 R11	36811	298X598	23	1,08	9	-
J33	36803	298X298	22	0,54	9	-
J1515	36814	147X147	22	0,99	9	-
J0505	36805	48X48	20	0,99	9	298X298
J Skirting	36809	48X598	3	5st	9	-

### Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption  $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering\*\* R9 (A vid barfotatrafik)
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulanpassad
- 13kvm Mönsterrapport (ej mönsterpassning)

### Installation

- **Viktigt!** Bricmates platta J Norrvange är en variationsrik granitkeramik med flera mönster- och färgskiftningar. I storleken 30x60cm finns tex 72 olika mönster utan inbördes mönsterpassning. En del av plattorna har större fossilliknande detaljer som utmärker sig. Med anledning av detta rekommenderas att öppna flera kartonger vid sättning för att sprida ut dessa. Tänk även på att vrida på plattorna så att de stora detaljerna inte ligger nära varandra eller åt samma håll använd eventuella dubletter som spill vid kapningar
- Rekommenderad fogfärg ARDEX Silver Grey
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas på vägg. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandsättning så rekommenderas max  $\frac{3}{4}$ -förband.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik.
- Håltagning utförs med diamantbör maskinellt.
- Ytterhörn gersågas med fördel med diamantkap -fräs eller -slipskivor. Kanter och hörn kan bearbetas, avrundas och formas enkelt med diamantslipskiva och polerpad i vinkelslip
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer kan förekomma, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.

### Skötselråd

#### Efter fogning:

Rengör ytan grundligt efter installation för att avlägsna fogrester, byggdamm odyl. Använd ett ph-surt rengöringsmedel mot oorganisk smuts & fläckar (t ex Fila Deterdek).

#### Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett ph-neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Svåra fläckar av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

#### Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att J-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

\*\*Halkdämpningsklassificering:

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen.