

# Serie M

## Swedish Green

### Granitkeramik



M Swedish Green är en torrpresad, rektifierad/rakskuren och modulanpassad granitkeramik för golv och vägg inom- och utomhus. Granitkeramik är ett optimalt val vid beläggning i offentlig miljö med tung trafik. M Swedish Green har inspirerats av den svenska, exklusiva marmorn Kolmårdsmarmor. Variationer i färg & mönster förekommer.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
M66	37401	596X596	24	1,08	9,5	-
M36	37402	297X596	23	1,08	9,5	-
M26	37403	197X596	16	0,72	9,5	-
M33	37404	297X297	23	1,08	9,5	-
M153	37405	147X297	23	1,08	9,5	-
M1515	37406	147X147	13	0,63	9,5	-
M0505	37407	48X48	17	0,9	9,5	297X297
M Step	37408	297X596	23	1,08	9,5	-
M Skirting	37409	72X596	9	0,432	9,5	-

#### Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption  $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering\* R9 (C vid barfotatrafik)
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulanpassad

#### Installation

Viktig information vidläggning av M Swedish Green:

Plattorna varierar i mönster och nyans för att få en naturlig skiftning. Bricmate rekommenderar därför att man blandar plattor från olika kartonger för att lyfta variationen och få en naturlig spridning.

- M-serien bör monteras med fästmassa minimum klass C2
- Rekommenderade kamstorlekar 12-16 mm beroende på underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större rekommenderas att läggas i flytfix på golv eller dubbellimmas på vägg.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas  $\frac{3}{4}$ -förband.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med lämplig torrskärare alternativt vattenkyld såg med diamantklinga.
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd är minimum 1-2 mm.

#### Skötselråd

##### Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex ett syrabaserat medel (t ex Fila Deterdek).

##### Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

##### Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att M-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

\*Halkdämpningsklassificering:

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.