

Serie D

Quartzit Black

Granitkeramik



D Quartzit är en torrpressad, rektifierad/rakskuren och modulanpassad granitkeramik för golv och vägg inom- och utomhus. Granitkeramik är ett optimalt val vid beläggning i offentlig miljö med tung trafik. Finns även i 2cm tjocklek för utomhusbruk se Z-serien.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
D66	21301	595X595	25	1,08	9	-
D36	21306	296X595	25	1,26	9	-
D33	21303	296X296	24	1,08	9	-
D1515	21304	147X147	13	0,63	9	-
D0505	21305	48X48	18	0,9	9	296X296

Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering* R10 (B vid barfotatrafik)
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulanpassad

Installation

- D-serien bör monteras med fästmassa minimum klass C2
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek. OBS! det är viktigt att kontrollera maximal skiktjocklek på fästmassan så denna ej överstigs.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större rekommenderas att läggas i flytfix på golv eller dubbellimmas på vägg.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas $\frac{3}{4}$ -förband.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med lämplig torrskärare alternativt vattenkyld såg med diamantklinga.
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd är minimum 1-2 mm.

Skötselråd

Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex ett syrabaserat medel (t ex Fila Deterdek).

Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att D-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

**Halkdämpningsklassificering:*

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.