

Bricmate®

Serie D Quartzit Grey Granitkeramik



D Quartzit är en torrpressad, rektifierad/rakskuren och modulanpassad granitkeramik i större format för golv och vägg inom- och utomhus.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
D Storformat	21410	748X748	25	1,125	9	-
D Storformat	21411	748X1498	25	1,125	9	-

Egenskaper

- Vattenabsorption $\leq 0,5$ %
- Halkdämpningsklassificering* R10 (B vid barfotatrafik)
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulanpassad

Installation

- Storformat bör monteras med flytfix eller fästmassa minimum klass C2. Storformat som installeras i fix skall alltid dubbellimmas. Fix rekommenderas att kamas parallellt med plattans korta sida. Limning på platta och underlaget skall strykas åt samma håll. Efter sättning bör plattan "klappas" för att eventuell luft skall evakueras.
- Välj kamstorlek beroende på underlag.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband.
- Vid installation är det viktigt att alltid använda rätt verktyg. Transportvagn, arbetsbord och plattlyft rekommenderas. Tebo har tagit fram verktyg lämpliga att använda vid installation av storformat, se deras sortiment Storformat XXL.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med lämplig torrskärare anpassad för storformat alternativt vattenkyld såg med diamantklinga.
- Håltagning utförs med diamantbör eller vinkelslip med diamantsågklinga maskinellt. Tänk på att borra ett hål med diamantbör innan kapning med vinkelslip påbörjas.
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd är minimum 2 mm.

Skötselråd

Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex ett syrabaserat medel (t ex Fila Deterdek).

Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att D-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

**Halkdämpningsklassificering:*

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.