



# Serie M

## Noir St. Laurent Polished

### Granitkeramik

M Noir St. Laurent Polished är en torrpressad, polerad och rektifierad/rakskuren granitkeramik i större format för golv och vägg inom- och utomhus. M Noir St. Laurent har en variation i nyans och ådring likt äkta marmor.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
M	37310	446X895	29	1,215	10	-
M	37311	745X745	25	1,125	10	-
M	37312	745X1495	27	1,125	10	-

#### Egenskaper

- Vattenabsorption ≤ 0,5 %
- Halkdämpningsklassificering\* NPD
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent

#### Installation

- Storformat bör monteras med flytfix eller fästmassa minimum klass C2. Storformat som installeras i fix skall alltid dubbellimmas. Fix rekommenderas att kamas parallellt med plattans korta sida. Limning på platta och underlaget skall strykas åt samma håll. Efter sättning bör plattan "klappas" för att eventuell luft skall evakueras.
- Välj kamstorlek beroende på underlag.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband.
- Vid installation är det viktigt att alltid använda rätt verktyg. Transportvagn, arbetsbord och plattlyft rekommenderas. Tebo har tagit fram verktyg lämpliga att använda vid installation av storformat, se deras sortiment Storformat XXL.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med lämplig torrskårare anpassad för storformat alternativt vattenkyld såg med diamantklinga.
- Håltagning utförs med diamantborr eller vinkelslip med diamantsågklinga maskinellt. Tänk på att borra ett hål med diamantborr innan kapning med vinkelslip påbörjas.
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd är minimum 2 mm.

#### Skötselråd

##### Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex vatten och ett alkaliskt rengöringsmedel (t ex FilaCleaner). Vid svårare beläggning kan även ett syrabaserat medel (ex Fila Deterdek) användas, OBSERVERA dock att syrabaserade medel kan matta ned polerade plattors halvblanka yta. Testa alltså på en dold yta innan behandlingen påbörjas.

##### Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

##### Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppgge shade-nr vid kompletteringar. Observera att M-serien varierar i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

\*Halkdämpningsklassificering: Bedöms ej på polerade plattor.